ALPHA SANOCRYL

Vysoko čistiteľná antibakteriálna farbana vnútorné steny



Vysoko čistiteľná^ bakteriá H o?olná farba na interiérové steny^
na báUe te>CnolFBie strieborn>C iFnov
a vo?oP rie?iteľneE akrylátoveE koKoly Hérne E ?isKerUie

Kľúčové vlastnosti
- vrstva farby je odolná voči baktériám
- farba je odolná voči oderu podľa DIN EN 13300, trieda 1 Izobetadín, iné dezinfekčné prostriedky a krv nezanechávajú po čistení žiadne stopy a sú izolované po premaľovaní
- nízke škvrny: hydrofóbny a lipofóbny
- farba je odolná voči väčšine dezinfekčných prostriedkov na vodnej báze
- umývateľná a odolná voči mokrému oderu: Trieda 1 - DIN EN 13300
- bez zápachu a rýchloschnúca
- reakcia na oheň: A2-s1,d0 na podklade A1 (k dispozícii je správa)

POUŽITIE

na nátery omietok, betónu, natretých podkladov a sklolaminátu v nemocniciach, domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb, školách, centrách dennej starostlivosti, telocvičniach, pohostinstvách atď..

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hustota: 1,30 ï 1,40 kg/dm³
StupeŔ lesku: mat
Obsah pevných látok: v bielej Ñ55 hmot. % = Ñ33 obj. %
Trieda odolnosti voči oderu: odolná voči drhnutiu a umývaniu vodou s pridaním bezalkalických čistiacich prostriedkov. Odolná voči oderu podľa DIN EN 13300, trieda 1.
Ġtruktúra: hladká

ÚDAJE O SPRACOVANÍ

Podmienky spracovania:
- teplota vzduchu: 10 ï 30 ÁC; pod 10 ÁC dochádza k oneskoreniu schnutia
- relatívna vlhkosŠ maximálne 85 %
- teplota podkladu: min. 8 °C, musí byŠvšak aspoŔ o 3 ÁC nad rosným bodom
- riedenie neriedi sa
- čistenie náradia: vodou

Metódy spracovania: štetcom, valčekom na maliarske steny, bezvzduchovým striekaním a metódou Easy Spray. Valček na maliarske steny: Výška vlasu závisí od štruktúry podkladu. O náradí potrebnom na spracovanie produktov Alpha získate podrobné informácie v predajni, kde ste produkt zakúpili.

Nastavenia/Typy: Bezvzduchové striekacie zariadenie: odporúčaný tlak: 160 ï 180 barov, tryska 0,15" - 0,17"
odporúčané striekacie trysky: Graco: LP 517 / 519 (zelená tryska)
Wagner: HEA Protip 517 (zelená)
Vyššie uvedené nastavenia sú orientačné. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku sa odporúča prisp¹ sobiŠnastavenia podmienkam na mieste a posúdiŠich pomocou testovacej plochy. Striekaním tohto produktu sa dosiahne dobrý estetický výsledok. Vynikajúci estetický výsledok sa dá dosiahnuŠaj (opª tovným) valčekovaním nastriekaného povrchu.

Teoretická výdatnosŠ Ñ10 m²/liter. VýdatnosŠ závisí od sp¹ sobu aplikácie a drsnosti, štruktúry a pórovitosti podkladu. Praktická spotreba na predmet sa určí na skúšobnej ploche.

Schnutie pri 20 ÁC a 65 % relatívnej vlhkosti: suchý na dotyk po: Ñ1 hod.; pretierateľný po: Ñ2 - 4 hod.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Pred úprava neošetrených podkladov:	Odstráňte z povrchu nečistoty, mastnotu, prach a pod.. Dôkladne očistite, hladké povrchy prebrúste do matu a odmastite
Nové, natreté povrchy:	Povrchy na báze sadry musia byť súdržné, v dobrom stave a dostatočne vytvrdnuté. Uvoľnenú omietku a iné nerovnosti povrchu prebrúste. Dôkladne odstráňte prach. Povrchy musia byť bez nečistôt, mastnoty, prachu atď. Naneste vrstvu základného náteru Alphacryl Primer, zriedeného na ± 10 % vodou, na celý povrch. Na povrchoch s nízkou pórovitosťou môže byť riedenie až 20 %. Nechajte schnúť 16 hodín. Naneste vrstvu Alpha Sanocryl. Nechajte schnúť 2 – 4 hod.. Nakoniec naneste vrstvu Alpha Sanocryl.
Natreté povrchy	Staré, neporušené vrstvy farby opatrne očistite zriedeným Polyfilla Pro S600 alebo čpavkovou vodou a dôkladne prebrúste. Opravte všetky nedostatky. Naneste vrstvu základného náteru Alphacryl Primer na celý povrch. Nechajte schnúť 16 hodín. Naneste vrstvu Alpha Sanocryl. Nechajte schnúť 2 – 4 hodiny. Nakoniec naneste vrstvu Alpha Sanocryl.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A CERTIFIKÁCIA

Základom pre ohodnotenie je meranie zložiek, ktoré by sa mohli uvoľniť zo suchej vrstvy farby.
28 dní po nanesení vrstvy farby, keď farba zaschne, sa emisie objektívne určia externou stranou v testovacom prostredí.
Množstvo látok určuje hodnotenie kvality vzduchu v ovzduší: čím menej sa ich nameria vo vzduchu, tým vyššie je hodnotenie.

BREEAM	**Výrobok spĺňa normu BREEAM HEA 9**	Cat A/a WB:
	Zákonná norma (g/l):	30 g/l
	VOC Alpha Sanocryl merané podľa ISO 11890-2:2006:	9 g/l

Kvalita vnútorného ovzdušia (IAQ)



IAQ, „kvalita vnútorného ovzdušia“. Inými slovami, kvalita vnútorného ovzdušia po natretí produktov Sikkens v určitej miestnosti.
Produkt môže byť ohodnotený hodnotením A, B, C alebo A+. Najvyššie hodnotenie je A+, ktoré súvisí s najnižšími škodlivými emisiami. Základom pre hodnotenie je meranie zložiek, ktoré by sa mohli uvoľniť zo suchej vrstvy farby. 28 dní po nanesení vrstvy farby, keď farba zaschne, emisie objektívne určí externá strana v testovacom prostredí. Množstvo látok určuje hodnotenie IAQ: čím menej sa ich nameria vo vzduchu, tým vyššie je hodnotenie.

BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA

Teplota vzplanutia	>100 °C
Karta bezpečnostných údajov	Ďalšie informácie a najaktuálnejšie bezpečnostné údaje nájdete v karte bezpečnostných údajov, dostupné aj u svojho predajcu.
Právne požiadavky	Používateľ tohto výrobku musí dodržiavať národné zákony o zdraví, bezpečnosti a životnom prostredí.

PODROBNOSTI O VÝROBKU

Trvanlivosť	V neotvorenom obale približne 12 mesiacov. Skladujte na chladnom a nemrznúcom mieste.
Veľkosť balenia	10 litrov
Dostupné farby	Biela a mnoho ďalších farebných odtieňov dostupných prostredníctvom systému miešania farieb Sikkens.

Dovezené na Slovensko prostredníctvom:
BLISS a.s.
Južná trieda 66, 040 01 Košice
tel.: 0911 903 662 | e-mail bliss@bliss.sk | www.bliss.sk

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:
Účinnosť našich systémov je založená na dlhoročných praktických skúsenostiach a laboratórnom výskume. Zaručujeme, že kvalita práce vyrobenej podľa našich systémov spĺňa vlastnosti sľubované spoločnosťou Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. za predpokladu, že boli prísne dodržané pokyny, ktoré nám boli poskytnuté, a práca bola vykonaná v súlade s požiadavkami dobrého remeselného spracovania. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti, ak je konečný výsledok nepriaznivo ovplyvnený faktormi, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Je zodpovednosťou zákazníka skontrolovať, či sú dodané produkty vhodné na zamýšľané použitie pomocou prostriedkov, ktoré má bežne k dispozícii.
Vydaním nového vydania stráca tento technický list platnosť.