

## ALPHATEX IQ MAT

Vysoká krycia schopnosť,  
vynikajúca ochrana



- VYNIKAJÚCA OCHRANA PODKLADU
- VODOU RIEDITEĽNÁ MATNÁ FARBA NA VONKAJŠIE STENY
- NA BÁZE 100% AKRYLÁTOVEJ DISPERZII
- VYSOKÁ KRYCIA SCHOPNOSŤ



### DURACRYL TECHNOLOGY

MaSDH r čna o>Cmana a @SOMŮHna o?oGnoNI voTD KoFaNDP  
vŮaFa Ho?@Mn@E O@>CnoG ~BDD

### Hlavné vlastnosti

- disponuje Environmentálnym vyhlásením o produkte\*
- veľmi vysoká odolnosť, ďalej vylepšená zapuzdreným biocídum
- väčšia elasticita - zlepšená odolnosť voči vlasovým trhlinám
- lepšia odolnosť voči UV žiareniu - lepšia stálosť farieb
- dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
- zlepšená voči šmuhám alebo „stopám od slimákov“
- spomaľuje sytenie oxidom uhličitým ( $\mu\text{dCO}_2$ : 190 m)
- nízka priľnavosť nečistôt
- mimoriadne matný vzhľad ( $<1\text{GU}$  pri  $85^\circ$ )
- veľmi jednoduchá aplikácia
- priepustný pre vodné pary:  $V_2$  (stredný) ( $\mu\text{dH}_2\text{O}$   $<0,2$  m)
- veľmi vysoká odolnosť voči oderu, trieda 1 podľa DIN EN 13300
- lepšia odolnosť voči výkvetu soli a zásadám
- nezmydeliteľná

### Aplikácia

|                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodný podklad                    | betón, cement a ich deriváty, omietky, murivo, staré neporušené nátery a pod.                                 |
| Aplikácia                         | štetec, valček (pripravené na použitie, v prípade potreby pridať max. 5% vody), striekanie airless - neriediť |
| Striekanie pri $20^\circ\text{C}$ | striekanie airless : vstupný tlak 160 – 180 barov<br>tryska 0,015" - 0,018"                                   |

## Technická charakteristika výrobku

|                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tieto údaje sa týkajú farby                | biela                                                                                                                                                                                                   |
| Hustota biela                              | $\pm 1,40 \text{ kg / dm}^3$                                                                                                                                                                            |
| Spojivo                                    | 100% akrylová disperzia                                                                                                                                                                                 |
| Stupeň lesku                               | mat. (<1 GU @ 85 ° C podľa EN ISO 2813)                                                                                                                                                                 |
| Riedidlo / Rozpúšťadlo                     | Voda, iba ak je to potrebné                                                                                                                                                                             |
| Trieda odolnosti voči oderu                | odolný voči drhnutiu a umývaniu vodou s pridanými čistiacimi prostriedkami bez obsahu alkálií. Odolný voči oderu podľa DIN13300, trieda 1.                                                              |
| Krycia schopnosť                           | dobrá, dobré krytie sa zvyčajne dosiahne jedným ťahom pri bezvzduchovom striekacom zariadení.                                                                                                           |
| Obsah sušiny                               | 50 - 55% v hmotnosti = $\pm 34 - 38\%$ v objeme                                                                                                                                                         |
| Obsah VOC limit. hodnota EÚ                | limitná hodnota EÚ pre tento typ výrobkov (kat. A / c) je 40 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne 5 g / l VOC.                                                                                |
| Odtiene a balenia                          | biela a dve bázy: W05 a N00 v balení po 1ltr., 5 ltr. a 10 ltr.<br>Výber z farebnej škály A Sikkens 50516 a E Exterior ALPHA 4016                                                                       |
| Odolnosť proti teplu                       | do 60 °C, nárazovo do 80 °C                                                                                                                                                                             |
| Dodávaná viskozita                         | 130-143 KU                                                                                                                                                                                              |
| Odporúčaná hrúbka náteru                   | 37,5 - 42,5 $\mu\text{m}$ na suchú vrstvu = 111 $\mu\text{m}$ na vlhkú vrstvu                                                                                                                           |
| Odolnosť proti žltnutiu                    | nežltne                                                                                                                                                                                                 |
| Štruktúra                                  | hladká / jemná štruktúra.                                                                                                                                                                               |
| Odolnosť proti difúzii podľa DIN EN 1062-1 | priepustnosť vodnej pary: $V_2$ (stredná) ( $\mu\text{dH}_2\text{O} < 0,2 \text{ m}$ )<br>priepustnosť vody: $W_3$ nízka<br>spomaľuje karbonizáciu: $\mu\text{dCO}_2$ : 190 m                           |
| Výdatnosť                                  | 9 $\text{m}^2$ / l na vrstvu na hladkom povrchu. V závislosti od spôsobu aplikácie a materiálu, drsnosti, štruktúry a pórovitosti podkladu. Na stanovenie presnej výdatnosti odporúčame predbežný test. |
| Odolnosť proti poveternostným vplyvom      | dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom.                                                                                                                                                             |

## Podmienky spracovania

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atmosférické podmienky | Teplota podkladu: 5 - 30 °C<br>Okolité teplota: min. 5 °C<br>Relatívna vlhkosť: max. 85%.                                           |
| Čas schnutia           | Bez prachu v suchom stave asi po 1 hodine,<br>Pretierateľný po 6 hodinách disperznými farbami<br>Pri 10 °C najmenej po 16 hodinách. |
| Čistenie náradia       | Vodou ihneď po použití                                                                                                              |

## System

---

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príprava podkladu                       | <b>Pred úprava neošetrených podkladov</b><br>Podklad zbavte nečistôt, prachu, mastnoty a nepriľnavých častí. Odstráňte plesneň, mach, riasy a iné parazity pomocou kefy, škrabky a pod. a na suchý povrch aplikujte Polyfilla Pro S630, nechajte pôsobiť min. 24 hodín (ak je to potrebné ošetrovanie podkladu opakujte). Suchou kefou odstránite zvyšky plesní, machu a rias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neošetrené povrchy                      | <b>Staré, neporušené disperzné farby:</b><br>Podklad zbavte nečistôt, prachu, mastnoty a nepriľnavých častí<br><b>Betón:</b><br>Cementové mlieko prítomné na povrchu betónu musí byť úplne odstránené.<br><b>Tehla:</b><br>Možné výkveti soli odstráňte kefovaním.<br><b>Omietky</b><br>Omietky a cementové podklady musia byť suché, vytvrdnuté a bez nečistôt (prach a / alebo nepriľnavé časti).<br><b>(Veľmi) kriedovité a nasiakavé podklady</b><br>Podklad impregnujte s Alpha Fix alebo Alpha Aquafix. V prípade použitia výrobku Alpha Fix ho aplikujte tak aby nevznikla žiadna lesklá vrstva. Z daného dôvodu je ho niekedy vhodné riadiť s minerálnym terpentínom alebo syntetickým riedidlom. Na veľmi hladké alebo neabsorpčné povrchy nepoužívajte Alpha Fix ako základný náter.<br><b>Veľmi savé alebo mierne kriedovité podklady:</b><br>Povrch ošetríte s Alpha Aquafix alebo Alpha Aquafix Opaque.<br><b>Hladké alebo neabsorpčné podklady</b><br>Ako základný náter použijete Alpha Aquafix Opaque. |
| Staré, neporušené vrstvy v dobrom stave | <b>Staré, neporušené disperzné farby:</b><br>Existujúcu fasádnu farbu očistíte Polyfilla Pro S600.<br>Zmatnite existujúci fasádny náter jemným prebrúsením. Opravte všetky nedostatky. Starú fasádnu farbu ošetríte základným náterom Alpha Aquafix Opaque alebo s Alphetex IQ Mat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konečná úprava                          | Po každej úprave podkladu, ošetríte povrch dvoma vrstvami Alphetex IQ Mat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Životné prostredie a zdravie

---

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zákonné požiadavky | Používateľ tohto produktu musí dodržiavať vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia bezpečnosť a legislatíva |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bezpečnostné údaje

---

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bod vzplanutia        | <100 ° C                                                                                                                   |
| Bezpečnostné údaje    | V súlade s platnou legislatívou je k dispozícii bezpečnostný list výrobku                                                  |
| Podmienky skladovania | Chráňte pred mrazom a vysokými teplotami (5 °C - 30 °C), skladovanie najmenej 12 mesiacov v originálnom neotvorenom obale. |

|                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dovoz a distribúcia na Slovensku: | BLISS a.s., Južná tr. 66, 040 01 Košice<br>tel.: 0911 903 662, e-mail: <a href="mailto:bliss@bliss.sk">bliss@bliss.sk</a> , <a href="http://www.bliss.sk">www.bliss.sk</a> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Účinnosť našich systémov je založená na praktických skúsenostiach a vedeckom výskume uskutočňovanom v laboratóriách výrobcu už niekoľko rokov. Nenesieme však žiadnu zodpovednosť za prácu vykonávanú pomocou týchto systémov, pretože konečný výsledok závisí aj od množstva nepredvídateľných vecí.

Poradenstvo poskytnuté, najmä pokiaľ ide o údržbárske práce, je iba informatívne a nemôže nahradiť opis zodpovedajúci povahe a stavu prostriedkov na stavenisku, kde sa má výrobok aplikovať. Keďže sa technológia neustále vyvíja, je na našich zákazníkov, aby pred akoukoľvek implementáciou skontrolovali pomocou našich služieb, či táto príručka nebola upravená v novšom vydaní.