



MAGNATEX VELOURS SF

Vinylová farba na steny v interiéri
s nízkym saténovým leskom

TRIMETAL MAGNATEX VELOURS SF

je farba na interiérové steny bez riedidiel
s nízkym saténovým leskom, založená na báze
vinyl kopolymerových živíc. Nezapácha a odoláva obrusovaniu.



EU Ecolabel: BE/044/003

CHARAKTERISTIKA – POUŽITIE

- **TRIMETAL MAGNATEX VELOURS SF** sa používa na interiérové steny.
- **TRIMETAL MAGNATEX VELOURS SF** je vďaka vysokému obsahu pojív vhodná farba pre použitie do priestorov s vysokou frekvenciou využitia. Dýchajúci a súvislý film farby umožňuje jednoduchú údržbu.
- **TRIMETAL MAGNATEX VELOURS SF** pri aplikácii neodfrkáva a to dokonca ani pri nanášaní štetcom alebo valčekom. Zároveň môže byť aplikovaný nízko tlakovou striekacou pištoľou ako aj systém airless-bez vzduchový.
- **TRIMETAL MAGNATEX VELOURS SF** je veľmi jednoducho opísať, je to to, čo šetrí čas.

PODKLADY A NÁTEROVÉ SYSTÉMY

TRIMETAL MAGNATEX VELOURS SF sa nanáša na čistý, pevný a prachu zbavený podklad.
Príprava závisí od charakteru podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Interiér:

- Nekoherentný alebo kriedujúci nový alebo starý podklad:
1 vrstva **Magnaprim Fix** (je možno ho riediť s 5 až 10 % vody) alebo **Dialprim** zriedený s 5 až 10 % vody.
- Úprava podkladov s škvrnami presakujúcimi cez vodou riediteľné výrobky:
Naniesteť **Magnaprim Isol** alebo neriedený **Dialprim** alebo neriedený **Magnaprim Prestige**
- Vysoko sajúce podklady (sadrokartóny):
1 náter **Globaprim Hydrofix** alebo 1 náter **Magnaprim Fix** alebo **Magnaprim** (zriedený 5 až 10% vodou).
- Staré natreté podklady v dobrom stave:
Odstrániť lesk/prebrúsiť a očistiť s čpavkovou vodou alebo s pomocou POLYFILLA PRO S600
- Staré natreté podklady v zlom stave:
Odstráňte neprilnavé časti, opravte tieto miesta s klasickým tmelom a/alebo s POLYFILLA PRO X100
a aplikujte v prípade potreby podkladový náter – pozri vyššie

SYSTÉM:

- Podľa potreby prekrytia podkladu aplikujte 1 alebo 2 vrstvy **TRIMETAL MAGNATEX VELOURS SF**.

SPRACOVANIE VÝROBKU

ČAS SCHNUTIA PRI 20°C A 60 % R.V.V.

- Suchý Po 30 min.
- Pretierateľný Po 4 hod.

APLIKAČNÉ PODMIENKY

- Teplota podkladu Min. 10°C
- Teplota prostredia Min. 10°C, max. 30°C
- Relatívna vlhkosť Max. 80 %

APLIKÁCIA A RIEDENIE

- Štetec a valček Doplníte max. 5 % vody, tryska 2-2,5 mm
- Konvenčná striekacia pištoľ Doplníte max. 10 – 15 % vody
- Airless striekacia pištoľ Spray tryska: tlak 160-180 bar, tryska 0,015-0,017 inch

ČISTENIE NÁRADIA

S vodou

ZLOŽENIE

- Pojivo Vinyl Kopolymery
- Pigmenty Titanium dioxide a stabilné minerálne plnivé
- Riedidlo Voda
- Obsah sušín Váhovo: 57 ± 2 %
Objemovo: 39 ± 2 %
- VOC (Obsah organických látok) EU limit pre tento výrobok (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vzhľad Nízky saténový lesk (3-5 GU pri 60° alebo 10-14 GU pri 85°)
- Farba Biela a bázy: AW, AC
- Pigmentovanie S TRIMETAL ACOMIX COLOUR MIXING SYSTEM
- Hustota pri 20°C 1,43 ± 0,05
- Teoretická výdatnosť ± 13 m²/l / vrstva (v závislosti od absorpcie podkladu)
- DIN EN 13300 Stálosť pri čistení za mokra: trieda 2
Krycia schopnosť: trieda 2
- Lesk: nízky saténový lesk (3-5 GU pri 60° alebo 10-14 GU pri 85°)
Veľkosť zrna: jemný ≤ 100µ

Životnosť

Skladujte mimo mrazu, tesne uzavreté v pôvodnom neotvorenom obale pri teplotách 5°C až 35°C.

Hygiena a bezpečnosť

Prosím prečítajte si príslušný Bezpečnostný list. Držte mimo dosah detí.



Naše technické údaje sú založené na našich vedomostiach a skúškach a poskytujú sa ako usmernenie. To však neznamená formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov

Akzo Nobel Paints Belgium
Trimetal
PB 80
1800 Vilvoorde



DOVOZ A DISTRIBÚCIA NA SLOVENSKU

BLISS a.s.
Južná trieda 66, 040 01 Košice
Tel.: 0911 903 662; 055 622 6333
e-mail: bliss@bliss.sk www.bliss.sk