

MARITRANS® TILE-PRIMER

Podporovač príľnavosti na sklenené a glazované povrchy

Popis výrobku

MARITRANS® TILE-PRIMER je transparentný, jednozložkový podporovač príľnavosti, ktorý chemicky aktivuje keramické a sklenené povrchy poskytujúc vynikajúcu príľnavosť k nasledujúcemu náteru. Obsahuje rozpúšťadlá. Schne reakciou s podlahou a vlhkosťou vzduchu.

Výhody

- Jednoduché nanášanie.
- Vynikajúca príľnavosť k "ťažkým" skleneným a glazovaným povrchom.
- UV-stály.

Použitie

MARITRANS® TILE-PRIMER sa používa najmä na podporu príľnavosti (základný náter) pod pigmentované alebo transparentné polyuretánové nátery na nesavých glazovaných povrchoch ako:

- Glazované keramické dlaždice
- Sklo
- Sklené tehly, atď.

Spotreba

50-80 gr/m² v jednej alebo dvoch vrstvách. Táto spotreba sa zakladá na nanosení valčekom na hladký povrch v primeraných podmienkach. Činitele ako pórovitosť povrchu, teplota a spôsob nanášania môžu ovplyvniť spotrebu.

Použitie

Príprava povrchu

Dôkladná príprava povrchu je základom pre optimálnu konečnú úpravu a trvácnosť.

Povrch musí byť čistý, suchý a neporušený, bez znečistenia, ktoré by mohlo ohroziť príľnavosť. Staré nátery, špina, mastnota, olej, organické látky a prach musia byť odstránené. Maximálny obsah vlhkosti by nemal presahovať 5%. Všetky nepevné časti povrchu a prach z brúsenia musia byť starostlivo odstránené.

Priming

Pre najlepšie výsledky by mala byť teplota počas aplikácie medzi 5°C a 35°C a relatívna vlhkosť by mala byť medzi 50% a 70%. Nízke teploty a nízka vlhkosť spomaľujú schnutie. Vysoká vlhkosť môže ovplyvniť konečný náter.

Naneste MARITRANS® TILE-PRIMER tak, že namočíte čistú a suchú tkaninu a celý povrch ňou poutierate. Tkaninu často namáčajte. Takýmto spôsobom nanášania zabezpečíte nielen chemickú povrchovú aktiváciu, ale aj účinné odmastenie povrchu. Uistite sa, že na celý povrch je nanesené dostatočné množstvo MARITRANS® TILE-PRIMER bez vynechaných plôch.

Po približne 1-2 hodinách naneste polyuretánový náter.

Balenie

MARITRANS® TILE-PRIMER sa dodáva v 15kg a 5kg vedrách. Vedrá treba skladovať na suchom a chladnom mieste nie dlhšie ako 9 mesiacov. Chráňte materiál pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom. Teplota skladovania: 5⁰-30⁰C. Výrobky by mali ostať v pôvodných neotvorených nádobách s výrobcovým názvom, návodom na použitie, sériovým číslom a štítkom pre bezpečné používanie.

Bezpečnostné opatrenia

MARITRANS® TILE-PRIMER obsahuje izopropylalkohol. Pozrite si informácie poskytnuté výrobcom. Prečítajte si hárok s bezpečnostnými údajmi.

Naše technické rady ohľadom používania, či už slovné, písomné, alebo vyplývajúce z testov poskytujeme s dobrým úmyslom a odzrkadľujú súčasnú úroveň znalostí a skúseností s našimi výrobkami. Pri používaní našich výrobkov sa vyžaduje detailné predmetné a kvalifikované preskúmanie v každom jednom prípade, aby sa určilo, či daný výrobok a/alebo príslušná používateľská technológia spĺňa presne stanovené požiadavky a účely. Sme zodpovední iba za bezchybné výrobky; správne použitie našich výrobkov preto spadá čisto do rozsahu vašej zodpovednosti. Budeme, samozrejme, dodávať výrobky, ktorých kvalita bude v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami predaja a dodania. Užívatelia sú zodpovední za plnenie miestnej legislatívy a za obdržanie potrebných schválení alebo oprávnení. Hodnoty v hároku s technickými údajmi sú dané ako príklady a nemusia sa považovať za smerodajné. Pre bližšie určenie kontaktujte naše Oddelenie výskumu a rozvoja. Nová verzia hárika s technickými údajmi nahrádza predchádzajúce technické informácie a ruší ich. Je preto potrebné vždy používať aktuálny návod.