

Poštová adresa:

**BLISS a.s.** Másiarska 70, SK-04001 Košice  
Tel.: +421 55 622 6333, 622 9881  
www.bliss.sk e-mail: bliss@bliss.sk



Sklad a predajňa:

**BLISS a.s.** Južná trieda 66, SK-04001 Košice  
Tel.: +421 55 677 0423 GSM +421 911 903 662  
www.bliss.sk e-mail: predaj@bliss.sk

**AkzoNobel**



## PERMACRYL MULTIPRIMER

Základný náter na báze vody  
pre všestranné použitie  
v interiéri a exteriéri

**PERMACRYL MULTIPRIMER je základný náter na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii s mimoriadne dobrou adhéziou na rôznych substrátoch a veľmi rýchlym sušením.**



### CHARAKTERISTIKA - POUŽITIE

- Dokonalá príľnavosť na rôznych podkladoch, ako sú drevo, omietka, cement, tehly, betón, ale aj tvrdené PVC rúry, polyester, keramika, pozinkovaný kov, zinok, hliník, sklo atď ...
- Ľahko sa aplikuje, schne bez zápachu do 30 minút, môže byť brúsený po 2 hodinách a náterový systém dokončený v ten istý deň.
- Zabraňuje krvácaniu väčšiny farbív prítomných v podlahách a obsahuje prísadu, ktorá zabraňuje vzniku hrdlových škvrín od nechtov alebo podobne.
- Pripustný pre vodné pary.
- Emisná kvalita vzduchu v miestnosti (IAQ): A+

### PODKLADY A NÁTEROVÉ SYSTÉMY

**PERMACRYL MULTIPRIMER** sa aplikuje po vhodnej príprave podkladu na väčšinu stavebných materiálov.

#### Predbežná príprava podkladu

##### Nenatretý podklad

- V prípade potreby ľahko prebrúste brúsnym papierom, odmastite/umyte a vysušte.
- Omietky a príbuzné podklady: aplikujte 1 vrstvu **PERMACRYL MULTIPRIMER** riedenú 10% vodou.
- Drevo a jeho deriváty v exteriéri: aplikujte 1 vrstvu **SILVANOL LM**.
- Exotické drevo: aplikujte 1 vrstvu **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**.
- Pozinkovaná oceľ, neželezné kovy, tvrdené PVC: odmastite povrch pomocou syntetického riedidla **SYNTHETISCHE VERDUNNER**.

##### Staré natreté povrchy v dobrom stave

- Ľahko prebrúste podklad, odmastite, umyte vodou a nechajte vysušiť.

##### Staré natreté povrchy v zlom stave

- Odstráňte nepriľnavé časti starého náteru, podľa potreby vyspravte, ošetrte povrch ako je uvedené vyššie v prípade napadnutia podkladu machom alebo plesňami naneste 1 vrstvu **PARAMOSS** alebo **Polyfilla Pro S705**. Omietky a príbuzné podklady fixujte s **GLOBAPRIM FIX** (v exteriéri) alebo s **GLOBAPRIM HYDROFIX** alebo **DIALPRIM** (v interiéri). Drevo a jeho deriváty fixujte s **PERMACRYL MULTIPRIMER** riedeným 10% vodou alebo s **Polyfilla Pro S705**.
- Kovy: Po odstránení korózie aplikujte vrstvu **STELOXINE DECOR** alebo **STELOXINE PROTECT UNIVERSAL**, resp. **STELOXINE PRIMER FERRO**.

#### Konečná úprava povrchu

- Aplikujte 1 alebo 2 vrstvy **PERMACRYL MULTIPRIMER** pred nanášaním vhodného vrchného náteru.



Poštová adresa:

**BLISS a.s.** Másiarska 70, SK-04001 Košice  
Tel.: +421 55 622 6333, 622 9881  
www.bliss.sk e-mail: bliss@bliss.sk



Sklad a predajňa:

**BLISS a.s.** Južná trieda 66, SK-04001 Košice  
Tel.: +421 55 677 0423 GSM +421 911 903 662  
www.bliss.sk e-mail: predaj@bliss.sk

## SPRACOVANIE VÝROBKU

### Doba schnutia pri 20°C a 60% R.V.V.

- Suchý na dotyk po
- Pretierateľný

20 min.  
s druhou vrstvou **PERMACRYL MULTIPRIMER** po 2 hod.  
s akrylovým náterom: po 5 hod.  
s syntetickým náterom (iba v interiéri): po 3 hod.

### Podmienky aplikácie

- Teplota podkladu
- Teplota prostredia
- Relatívna vlhkosť vzduchu

Min. 10°C  
Min. 10°C  
Max. 75%

### Aplikácia a riedenie

- Štetec alebo valček
- Striekacie

Pripravený na použitie  
Konvenčné striekanie: riediť max do 30% vodou  
Bez vzduchové / Airless: pripravené na použitie, neriediť  
Ihneď po použití s vodou alebo s **STELCLEANER**

### Čistenie náradia

## ZLOŽENIE

- Pojivo
- Pigmenty
- Rozpúšťadlo
- Obsah sušiny
- Limitná hodnota pre tento produkt:

100% akrylátové živice  
Oxid titaničitý a farebné pigmenty  
Voda  
Váhuvo: 55 ± 2% Objemovo: 40 ± 2  
Nariadenie EÚ (kategória A / d): 130 g / l (2010).  
Tento produkt obsahuje max. 10g VOC/l.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Vzhľad
- Úroveň lesku v GU@60°
- Farebný odtieň
- Možnosti miešania farieb
- Balenie
- Hustota pri 20°C
- Teoretická výdatnosť
- Emisie kvality vzduchu v miestnostiach

Matný až jemne hodvábný lesk v závislosti od nasiakavosti povrchu  
± 15 GU@60° DIN (ISO 2813)  
Podľa farebnej karty  
zmiešavací stroj TRIMETAL ACOTINT COLOUR MIXING SYSTEM  
Biela: 1L – 2,5L Bázy: AW: 1 L – 2,5 L  
1,36 ± 0,05  
± 10 m<sup>2</sup>/l, v závislosti od drsnosti a pórovitosti podkladu  
A+ (stupňovanie od A + (veľmi slabá emisia) do C (silná emisia))

## PODMIENKY SKLADOVANIA

Skladujte v priestoroch bez mrazu, v pôvodnom a neotvorenom balení pri teplote medzi 5 °C a 35 °C.

## HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si náš bezpečnostný list výrobku. Ak ho nevladíte, bude vám na požiadanie zaslaná. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Naše technické údaje sú založené na našich vedomostiach a skúškach a poskytujú sa ako usmernenie. To však neznamená formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov.

Akzo Nobel Paints Belgium  
Trimetal  
PB 80  
1800 Vilvoorde  
<http://www.trimetal.be/nl>