



PERMACRYL OMNIPRIMER

AkzoNobel

Všestranný, 100 % akrylový, spojovací základný náter, odolný voči hrdzi, s izolačnými vlastnosťami, pre vnútorné aj vonkajšie použitie



- ✓ Všestranné použitie:
izolant, antikorózný a priľnavý základný náter
- ✓ Vynikajúca príľnavosť
- ✓ Rýchloschnúci
- ✓ Možno pretierať vrchnými nátermi na vodnej aj rozpúšťadlovej báze

Popis výrobku: vlastnosti a použitie

PERMACRYL OMNIPRIMER je 100% akrylový, všestranný, antikorózný a izolačný a spojovací základný náter na vnútorné aj vonkajšie použitie.

- Viacúčelový spojovací základný náter
- 100% akryl
- Ochrana proti hrdzi
- Vie, ako izolovať* škvrny rozpustné vo vode, ako sú staré škvrny od vlhkosti, škvrny od nikotínu atď. Zabráňuje vylučovaniu väčšiny farbív a prísad.
- Vynikajúca plniaca schopnosť na rôznych spojovacích prvkoch, ako sú zárubne, francúzske okná atď. a dobrá ochrana ostrých hrán.
- Pretierateľný všetkými lakmi na vodnej a rozpúšťadlovej báze.
- Veľmi rýchlo schne, čo umožňuje nanášanie niekoľkých vrstiev počas jedného dňa.
- Ľahko sa nanáša a brúsi (po cca 6 hodinách schnutia)
- Má vysokú kryciu schopnosť
- Priepustný pre vodnú paru a nezmydeliteľný
- Nízky obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) (< 10 g/l)
- IAQ alebo emisie kvality vnútorného ovzdušia: trieda A+

Spracovanie výrobku

Doba schnutia pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti

- Suchý proti prachu: 30 min.
- Suchý / nelepivý: 1 hod.
- Pretierateľný: po 2 hod.
V prítomnosti vodou rozpustných škvrín: 24 hod.

Spracovanie a riedenie

- Štetec a (mikro vlákňový) valček: pripravené na použitie. Spracovávať neriedené.
- Striekacie bez vzduchovým striekaním: vzhľadom na tendenciu stekať pri väčších hrúbkach vrstvy sa bez vzduchové striekanie neodporúča.

Podmienky spracovania

- Teplota podkladu: min. 10 °C
- Teplota okolia: min. 10 °C – max. 30 °C
- Relatívna vlhkosť: max. 80
- Čistenie pomôcok: vlažná voda, najlepšie ihneď po použití.

Podklady a náterové systémy

PERMACRYL OMNIPRIMER po vhodnej príprave vynikajúco priľne k najrôznejším podkladom, ako sú rôzne drevené podklady (základný náter a medzivrstva), omietka, cement, tehla, betón, ale aj k tvrdým PVC rúram, laminátu, melamínu, skleneným dlaždiciam, polyesteru, keramike, polykarbonátu (odporúča sa test priľnavosti), všetkým tvrdým ´natierateľným´ plastom, oceli, CRS oceli, pozinkovanej oceli alebo pozinkovanému kovu, zinku, hliníku, medi, sklu, glazovaným dlaždiciam (po odmastení S600 alebo acetónom), práškovým náterom atď. ... Je tiež vhodný ako priľnavý základný náter na staré vrstvy laku alebo lakov, na vodnej aj rozpúšťadlovej báze, po zmatnení (ľahkom prebrúsení) povrchu. Podklad musí byť zdravý, suchý, súdržný a bez nečistôt, mastnoty, výkvetov alebo vosku.

Príprava podkladu

Nenatretý podklad

Všeobecne: Umytie a odmastenie pomocou POLYFILLA PRO S600, vysušte a oprášte.

Pozinkovaná oceľ, oceľ, železné a neželezné kovy, hliník, tvrdé PVC, tvrdé natierateľné plasty:

POLYFILLA PRO S600 neriedený a opláchnite. Opláchnutie je možné vykonať aj vlhkou špongiou alebo vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Drevené obklady v interiéri alebo exteriéri („iba v exteriéri na vodorovných častiach, na ktorých sa po daždi nemôže hromadiť voda, t. j. častiach s dostatočným sklonom“):

- Prvú vrstvu PERMACRYL OMNIPRIMER zriedte vodou maximálne na 10 % pre optimálnu penetráciu. Exteriérové drevené obklady na vodorovných plochách, kde sa po daždi môže hromadiť voda, alebo na plochách s nedostatočným sklonom: naneste aspoň 1 vrstvu a najlepšie 2 vrstvy SILVANOL LM alebo CETOL NOVATECH alebo PERMALINE PRIMER alebo PERMALINE SNEGROND.
- Exotické drevo alebo drevo s vo vode rozpustnými zložkami: odmastite syntetickým riedidlom alebo benzénom a naneste 2 neriedené vrstvy PERMACRYL OMNIPRIMER v intervaloch aspoň 24 hod. alebo 1 vrstvu PERMALINE PRIMER alebo PERMALINE QUICK PRIMER.

Natreté podklady

V dobrom stave

Odmastite, vyleštite staré vrstvy farieb (brúste alebo zmatnite), umyte a/alebo odmastite pomocou POLYFILLA PRO S600, nechajte vysušiť, odprášte. Pri bežnom použití pridajte približne 35 ml do 5 l vody, oplachovanie nie je potrebné. Pri silne znečistených podkladoch: zvýšte koncentráciu alebo použite neriedený prípravok a opláchnite.

V zlom stave:

- Drevené povrchy: Zoškrabte staré vrstvy farby, odrežte ich alebo ich v prípade potreby zafixujte zriedenou vrstvou (10 % vody) PERMACRYL OMNIPRIMER na dreve a jeho derivátoch pre optimálnu penetráciu.
- Železné kovy v interiéri: po odstránení hrdze opraviť hrdzavé časti nanosením 2 vrstiev PERMACRYL OMNIPRIMER s odstupom min. 18 hodín.
- Železné kovy v exteriéri: po odstránení hrdze opraviť hrdzavé časti prípravkom STELOXINE PROTECT UNIVERSAL.

Povrchová úprava

Pred konečnou úpravou náterového systému zvolenými finálnymi nátermi na mieru, naneste 1 alebo 2 vrstvy PERMACRYL OMNIPRIMER.

Zloženie

- | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------------|
| • Spojivo(á): | 100 % akryl | • Pigment: | oxid titaničitý + oxid zinočnatý |
| • Rozpúšťadlo: | Voda | • Obsah sušiny: | 56 ±2 % v hmot.; 40 ±2 % v objeme |
| • VOC – limitná hodnota EÚ | Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). | | |
| Tento produkt obsahuje max. 10 g/l/VOC | | | |

*Poznámka

Pri izolačných vodou riediteľných moridlách: naneste 2 neriedené vrstvy s odstupom min. 24 hod.

Technické vlastnosti

- Vzhľad: nízky saténový lesk (25 GU pri 85°)
- Farba: biela + 2 bázy: AW a AC (001=AW)
- Pigmentovanie odtieňov: pomocou miešacej stolice TRIMETAL ACOMIX
- Balenie: Biela a báza AW: 500 ml – 1 l a 2,5 l; báza AC : 1 l v 2,5 l
- Hustota pri 20°C: 1,31 ± 0,05
- Teoretická výdatnosť: ± 10 m²/l na vrstvu, v závislosti od drsnosti a savosti podkladu a použitého aplikačného materiálu.
- Odporúčaná hrúbka: pri nanášaní štetcom 38 až 42 µm suchý stav = 100 – 110 µm mokrý stav
pri nanášaní valčekom 24 až 30 µm suchý stav = 60 – 75 µm mokrý stav
- Kvalita vnútorného ovzdušia: emisie A+ (odstupňovanie od A+ (veľmi slabé emisie) po C (vysoké emisie))
- Skladovanie a trvanlivosť: zodpovedné používanie farby podľa IVP. Skladujte mimo mrazu a chránené v originálnom a neotvorenom obale pri teplote 5 °C až 35 °C.
- Hygiena a bezpečnosť: prečítajte si kartu bezpečnosti výrobku. Ak ju nemáte, bude vám zaslaná na požiadanie.
Uchováajte mimo dosahu detí.

Dovoz a distribúcia na Slovensku:



BLISS a.s.
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: 0911 903 662
e-mail: bliss@bliss.sk
www.bliss.sk

Naše technické údaje sú založené na našich vedomostiach a skúškach a poskytujú sa ako usmernenie. To však neznamená formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov.

Akzo Nobel Paints Belgium
Trimetal
PB 80
1800 Vilvoorde