



PERMACRYL SATIN

Saténovo lesklá akrylátová farba pre použitie
v interiéri a exteriéri

PERMACRYL SATIN je vrchná dekoratívna farba na ochranu podkladov,
na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii,
bez zápachu pre vnútorné a vonkajšie použitie.



CHARAKTERISTIKA - POUŽITIE

- V súlade s environmentálnou značkou. Environmentálna značka EÚ: ES-CAT/044/004
- Výborne priľne k rôznym podkladom, ako je tvrdé PVC, polyester, keramika, pozinkovaná oceľ, hliník, vláknocementové materiály, betón, drevo a deriváty dreva, staré vrstvy farieb atď., za predpokladu, že boli správne pripravené
- Schne veľmi rýchlo, po 1 hodine je odolný voči dažďu, čo umožňuje aplikovať dve vrstvy za deň.
- Bez zápachu, umožňuje rýchle používanie miestností.
- Aplikovaný v exteriéri vytvára saténovú vrstvu priepustnú pre vodné pary s efektom regulácie vlhkosti.
- Odolný voči strate lesku a žltnutia, perfektne kryje ostré hrany a ľahko sa udržiava.
- Emisná kvalita vzduchu v miestnosti (IAQ): A+

PODKLADY A NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PERMACRYL SATIN s pripravenými podkladmi predstavuje široko využiteľnú povrchovú úpravu najbežnejších stavebných materiálov

Predbežná príprava podkladu

Nenatretý podklad

- V prípade potreby ľahko prebrúste brúsnym papierom, odmastite/umyte a vysušte
- Drevo a jeho deriváty: aplikujte 1 vrstvu **PERMACRYL OMNIPRIMER** alebo **MULTIPRIMER AQUA PROTECT**
- Drevo a jeho deriváty v exteriéri; tropické drevo: aplikujte 1 vrstvu **PERMACRYL OMNIPRIMER**
- Minerálne podklady: aplikujte 1 vrstvu **GLOBAPRIM HYDROFIX** alebo **SIKKENS ALPHA AQUAFIX**
- Železné kovy: aplikujte 1 vrstvu **STELOXINE PRIMER FERRO** alebo **STELOXINE DECOR / PROTECT UNIVERSAL**
- Neželezné kovy: aplikujte 1 vrstvu **PERMACRYL OMNIPRIMER** alebo **STELOXINE PROTECT UNIVERSAL**

Staré natreté povrchy v dobrom stave

- veľmi ľahko prebrúste/zbavte lesku a odmastite (napr. umyte vodou s obsahom amoniaku)

Staré natreté povrchy v zlom stave

- Odstráňte nepriľnavé časti starého náteru, podľa potreby vyspravte, ošetrite povrch ako je uvedené vyššie a naneste jednu vrstvu **PERMACRYL OMNIPRIMER** alebo **MULTIPRIMER AQUA PROTECT**

Konečná úprava povrchu

- Aplikujte 1 alebo 2 vrstvy **PERMACRYL SATIN** pre dokonalé pokrytie

SPRACOVANIE VÝROBKU**Doba schnutia pri 20°C a 60% R.V.V.**

- | | |
|----------------------|---------|
| • Suchý na dotyk po | 30 min. |
| • Vysušené po | 1 hod. |
| • Možné pretierať po | 6 hod. |

Podmienky aplikácie

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Teplota podkladu | Min. 3°C nad rosným bodom |
| • Teplota prostredia | Min. 10°C |
| • Relatívna vlhkosť vzduchu | Max. 75% |

Aplikácia a riedenie

- | | |
|-----------------------|---|
| • Štetec alebo valček | Pripravený na použitie |
| • Striekanie | Konvenčné striekanie: riediť max do 20% vodou |
| | Bez vzduchové / Airless: pripravené na použitie, neriediť |
| | Vodou, ak je potrebné voda s mydlom |

Čistenie náradia**ZLOŽENIE**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Pojivo | 100% akrylátové živice |
| • Pigmenty | Oxid titaničitý a farebné pigmenty |
| • Rozpúšťadlo | Voda |
| • Obsah sušiny | Váhovo: 55 ± 2% |
| | Objemovo: 37 ± 2% |
| • Limitná hodnota pre tento produkt | Nariadenie EÚ (kategória A / d): 150 g / l (2007) / 130 g / l (2010).
Tento produkt obsahuje max. 70g VOC/l. |

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- | | |
|--|---|
| • Vzhľad | Lesk (30 GU ± 5 @60° podľa EN ISO 2813) |
| • Farebné odtiene | Podľa farebnej karty |
| • Možnosti miešania farieb | zmiešavací stroj TRIMETAL ACOTINT COLOUR MIXING SYSTEM |
| • Balenie | Biela: 1L – 2,5L Bázy: AW/AC: 1 L – 2,5 L |
| • Hustota pri 20°C | 1,27 ± 0,05 |
| • Teoretická výdatnosť | ± 12 m²/l, v závislosti od drsnosti a pórovitosti podkladu |
| • Emisie kvality vzduchu v miestnostiach | A+ (stupňovanie od A+ (veľmi slabá emisia) do C (silná emisia)) |

PODMIENKY SKLADOVANIA

Skladujte v priestoroch bez mrazu, v pôvodnom a neotvorenom balení pri teplote medzi 5 °C a 35 °C.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si náš bezpečnostný list výrobku. Ak ho nevlastníte, bude vám na požiadanie zaslaná. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Dovoz a distribúcia na Slovensku:

BLISS a.s.
Južná trieda 66 04001 Košice
Tel.: 0911 903 662
www.bliss.sk | e-mail: bliss@bliss.sk



Akzo Nobel Paints Belgium
Trimetal
1800 Vilvoorde
<http://www.trimetal.be/nl>

Naše technické údaje sú založené na našich vedomostiach a skúškach a poskytujú sa ako usmernenie. To však neznamená formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov.