



TOUJOURS  
MIEUX  
PRÉPARÉ

**W**  
WOOD

**W340**

**2-zložkový základný náter na drevo do interiéru a exteriéru**



### Popis

2-zložkový základný náter na drevo na báze akryluretánu.

### Aplikácia

Príprava dreveného povrchu pred jeho opravou a tmelením. Používa sa ako základ v kombinácii s pastami na opravu dreva Polyfilla Pro W350, Polyfilla Pro W360 a Polyfilla Pro W370.

### Charakteristika

- Jednoduché dávkovanie a miešanie
- Preniká hlboko do dreva
- Výnimočná priľnavosť

### Príprava

Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený a zbavený prachu a voľných častíc. Odstráňte zhnité drevo, kým sa nedostanete k zdravému drevu.

### Použitie

Použite špecifický dávkovací systém na odmeranie rovnakých množstiev zložiek A a B. Zmiešajte 2 zložky v pomere 1:1 v nádobe, kým nezískate rovnomerne sfarbenú tekutinu. Polyfillu Pro W340 aplikujte pomocou štetca, kým drevo nie je nasýtené.

### Doba schnutia

Ak sa použije ako základný náter: nechajte ho 20 min. preniknúť do povrchu a potom aplikujte opravné prostriedky W350, W60 alebo W370, systémom mokré na mokré.

Pri použití ako tmel: možno brúsiť a pretierať minimálne po 2,5 hod..

Doba schnutia: závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, okolitej teploty a vlhkosti.

Poznámka: Nepripravujte viac zmesi, ako dokážete spotrebovať za 45 minút.

### Technické údaje:

- |  |   |
|--|---|
| • Doba spracovania:                            | 45 minút pri 20 °C                        |
| • Teplota pri aplikácii:                       | 2 °C až 30 °C                             |
| • Čas schnutia pri použití ako základný náter: | 20 min. pri 20 °C a 60 % vlhkosti okolia  |
| • Čas schnutia pri použití ako tmel:           | 2,5 hod. pri 20 °C a 60 % vlhkosti okolia |
| • Hustota:                                     | 1,1 kg/l (po zmiešaní)                    |
| • Farba:                                       | bezfarebný                                |
| • Pevnosť v tlaku:                             | 9 ±3 N/mm <sup>2</sup>                    |

Tieto technické údaje sú založené na vlastných znalostiach a skúsenostiach výrobcu a sú vám poskytnuté len na informačné účely.

To neznamená žiadne formálne uznanie zodpovednosti po použití našich produktov.

Požiadajte naše technické oddelenie alebo predajcu o najnovšiu aktualizáciu dostupných informácií.

Dovoz na Slovensko:

BLISS a.s. Južná trieda 66, SK-04001 Košice  
tel.: 0911 903 662 - e-mail: bliss@bliss.sk  
www.bliss.sk

**AkzoNobel**