



PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR

Vrchná krycia farba, saténového vzhľadu,
na nátery dreva v exteriéri,
na báze akrylovej živicovej emulzie - vodou riediteľná

PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR je odolný, nežltnúci, nepriehľadný a saténový vrchný náter, na použitie v exteriéri, na báze vodných emulzných akrylových živíc.

C=ARAMER@T@A P\y~@@



- Môže sa použiť ako viacvrstvový systém, čo znamená, že môže slúžiť ako základný náter, medzináter a vrchný náter.
- Poskytuje dlhotrvajúcu ochranu pred poveternostnými vplyvmi pre drevené konštrukcie, ako sú okná, dvere, brány, obklady atď.
- Je dostatočne elastický, aby prispôbil všetky pohyby dreveného podkladu bez straty prínavosti.
- Veľmi rýchlo schne, po 1 hodine je odolný voči dažďu, čo umožňuje nanášanie dvoch vrstiev denne.
- Vytvára saténový povrch, ktorý je paropriepustný a reguluje vlhkosť.
- Zachováva si lesk a nežltne, dokonale kryje ostré hrany a ľahko sa udržiava.
- Dobrá odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.

PODKLADY A NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR je po správnej príprave všestrannou povrchovou úpravou na väčšinu bežných stavebných materiálov.

Príprava podkladov

Nové drevo

Príprava je potrebná, aby sa zabezpečilo, že drevo je suché a voľne od prachu. Pred aplikáciou je potrebné vykonať prípravu podkladu pomocou h00 7100A hRO S jemne prebrúste a odstráňte prach. Na novom dreve a výrobkoch z dreva ošetrite vrstvou hERU ACR' ODECOR SATIN EXTERIOR hERU AQNE hRIU ER hERU AQNE SNECBROND alebo U y 01hRIU ER Aj y A hROTECT. Na starom dreve naneste vrstvu STEOXINE hROTECT y NI 1ERSAO. Na novom dreve naneste vrstvu STEOXINE hROTECT y NI 1ERSAO alebo STEOXINE hRIU ER NON FERRO.

Lakované alebo morené/natierané drevo v dobrom stave

Očistite povrch vodou alebo h00 7100A hRO S jemne prebrúste a odstráňte prach. Starý náter na báze alkydovej živice je možno po dôkladnom oistení a brúsení premasťovať aj náterom hERU ACR' ODECOR SATIN EXTERIOR.

Lakované alebo morené drevené prvky v zlom stave:

Odstráňte uvoľnené vrstvy a v prípade potreby opravte jedným z výrobkov h00 7100A hRO na miestach, kde je to potrebné. Prípadne opravte nenatreté povrchy a ošetrite ich podľa popisu v špeciálnom návode a naneste vrstvu PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR alebo hERU AQNE hRIU ER hERU AQNE SNECBROND resp. U y 01hRIU ER Aj y A hROTECT.

Povrchová úprava:

Naneste dve vrstvy náteru hERU ACR' ODECOR SATIN EXTERIOR, aby ste dosiahli úplnú prípravu podkladu.

Poznámka

Prírodné drevo môže obsahovať prírodné látky, ktoré môžu spôsobiť žltosť alebo sčervenanie dreva. Na odstránenie týchto látok použite prírodné čistiace prostriedky, ako je Silvanol QJ hermaline hrimer alebo hermaline Snel roun.

Drevené prvky obsahujúce antioxičianty ošetrite metanolom alebo celulóзовým riedidlom.

Na horúce drevo použite náter, ktorý je schopen odolávať voľným radikálom a nie je silikónový. Nepoužívajte iba hERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR. Na starom dreve naneste vrstvu STEOXINE hROTECT y NI 1ERSAO alebo STEOXINE hRIU ER NON FERRO. Na novom dreve naneste vrstvu STEOXINE hROTECT y NI 1ERSAO alebo STEOXINE hRIU ER NON FERRO.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Doba schnutia pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti

- Bezprašný: 1 hod.
- Suchý na dotyk: 3 hod.
- Pretierateľný: 6 hod.

Podmienky aplikácie

- Teplota podkladu: min. 10 °C, avšak 3 °C nad rosným bodom
- Teplota okolia: min. 10 °C
- Relatívna vlhkosť: max. 80 %

Aplikácia a riedenie

- Štetec a valček: pripravené na použitie. Neriediť!
Na aplikáciu sa odporúča používať štetce a valčky špeciálne určené pre laky na vodnej báze.

Čistenie náradia

Ihneď po použití vlažnou vodou.

ZLOŽENIE

- Spojivo: modifikovaná akrylátová emulzia
- Pigmenty: oxid titaničitý a prírodné plnivé
- Rozpúšťadlo: voda
- Obsah pevných látok: hmotnostne: 50,4 ± 2 %
objemovo: 40 ± 2 %
- Limitná hodnota VOC v EÚ: pre tento produkt (kat. A/d): 130 g/l VOC (2010).
Tento produkt obsahuje max.: 20 g/l VOC.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vzhľad povrchu náteru: satén (20 GU ± 5 pri 60° podľa ISO 2813)
- Odtiene: biela a 2 základné bázy (AW=001 a AC) pre miešanie rôznych farebných odtieňov.
- Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy: ± 31,6 až 46,6 µm, čo predstavuje ± 79 až 116,5 µm mokrej vrstvy
- Tónovanie: možno tónovať tónovacím strojom TRIMETAL/SIKKENS.
- Balenie: 1 l a 2,5 l
- Hustota pri 20°C: 1,27 ± 0,05
- Teoretická výdatnosť: ± 9 – 12 m²/l v závislosti od drsnosti a pórovitosti podkladu.
- Emisie do vnútorného ovzdušia: A+ (na stupnici od A+ (veľmi nízke emisie) do C (vysoké emisie))

SKLADOVANIE A TRVANLIVOSŤ

Skladujte chránené pred mrazom a uzatvorené v originálnom neotvorenom obale pri teplotách od 5 °C do 35 °C. Najmenej 12 mesiacov za uvedených podmienok.

HYGIEN A BEZPEČNOSŤ

Pozrite si kartu bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na požiadanie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte vzniku požiaru.

Dovoz a distribúcia na Slovensku:



BLISS a.s.
Južná trieda 66, 040 01 Košice
tel.: 0911 903 662
e-mail: bliss@bliss.sk
www.bliss.sk