



PERMACRYL XR MAT

Vodou riediteľný, extrémne odolný matný email na báze modifikovanej akrylátovej emulzie, na vnútorné použitie.

PERMACRYL XR MAT je vodou riediteľný, ľahko použiteľný, extrémne odolný voči poškriabaniu a lipozomálny matný vrchný náter email, na báze akrylátovej emulzie, určený na vnútorné použitie.

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká odolnosť voči škvrám
- Odolný voči lipozómom (odolný voči kožným mastnotám)
- Vysoká krycia schopnosť
- Vysoká odolnosť voči poškriabaniu a opotrebovaniu. Obsahuje PU.
- Dobré krytie ostrých hrán
- Dobré napnutie - zaoblené hrany
- Má hodnotenie Indoor Air Comfort Gold od Eurofins (nezávislá externá výskumná agentúra) a spĺňa požiadavky normy BREEAM 2020 verzia 6.0 „príkladná úroveň“
- Protipožiarna odolnosť: Správanie sa pri požiari - A2 | Vývoj dymu - s1 | Horiace kvapky a trosky - d0



PODKLADY A NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PERMACRYL XR MAT je, za predpokladu správnej prípravy, všestranný povrchový náter pre väčšinu bežných interiérových stavebných materiálov. Je ideálny ako vrchný náter na drevo, plast a kov na vnútorné použitie (za predpokladu nanosenia vhodného základného náteru), napríklad na okná, dvere atď. Týmto produktom je možné po dôkladnom očistení a zmatnení podkladu prebrúsením, premaľovať aj staré alkydové živicové nátery.

Príprava podkladov

Nenatreté povrchy:

- Povrch musí byť suchý, čistý a bez mastnoty. V prípade potreby odmastite, umyte, obrúste, odprášte a/alebo nechajte uschnúť.
- Drevo a jeho deriváty v interiéri: naneste jednu vrstvu PERMACRYL XR PRIMER.
Alternatívne: naneste jednu vrstvu PERMACRYL OMNIPRIMER, PERMACRYL PU PRIMER alebo MULTIPRIMER AQUA PROTECT (pozri technický list).
- Drevo v interiéri s vodou rozpustnými zložkami: naneste jednu alebo dve vrstvy MULTIPRIMER AQUA PROTECT (pozri technický list).
- Vnútna omietka: jedna vrstva GLOBAPRIM HYDROFIX (pozri technický list) a jedna vrstva PERMACRYL OMNIPRIMER
- Železné kovy: naneste jednu vrstvu STELOXINE PROTECT UNIVERSAL
- Pozinkovaná oceľ, neželezné kovy, tvrdé PVC: Prebrúste a odmastite, potom naneste jednu vrstvu PERMACRYL OMNIPRIMER alebo STELOXINE PROTECT UNIVERSAL
- Existujúce natreté povrchy v dobrom stave: zdrsníte staré vrstvy, odstráňte prach, odmastite (prípadne pomocou POLYFILLA PRO S600) a nechajte uschnúť.
- Existujúce natreté povrchy v zlom stave: odstráňte všetky uvoľnené alebo odlupujúce sa vrstvy farby brúsením, zoškrabaním alebo odstránením náteru. V prípade potreby povrch predúpravte vhodnými produktmi POLYFILLA PRO. Potom postupujte podľa pokynov pre nenatreté povrchy.

Povrchová úprava

Naneste jednu alebo dve vrstvy PERMACRYL XR MAT, kým nedosiahnete dokonalé pokrytie.

Poznámky

- Pri nanášaní dvoch vrstiev musí byť prvá vrstva vždy prebrúsená do dostatočne matného povrchu. Použite brúsny papier zrnitosti 320 alebo jemnejší.
- Odporúčame používať špeciálne štetce a valčeky na laky na vodnej báze.
- Výrobky na vodnej báze sú citlivé na zmäkčovadlá obsiahnuté v tmeloch na okná. Tie môžu negatívne ovplyvniť vrstvu farby a spôsobiť jej priľnavosť. Na tmelenie a zasklievanie profilov v kombinácii s vyššie uvedenou povrchovou úpravou je možné použiť gumové profily bez zmäkčovadiel, napríklad EPDM gumu.

Opravy (tmelenie a pod.)

- Použite POLYFILLA PRO W340 + W350 alebo W360 alebo W370, W100, W110 alebo W120.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Doba schnutia pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti

- Bezprašný: 1 hod.
- Suchý na dotyk: 2,5 hod.
- Pretierateľný: 6 hod.

Podmienky aplikácie

- Teplota podkladu: min. 8 °C
- Teplota okolia: min. 8 °C
- Relatívna vlhkosť: max. 80 %

Aplikácia a riedenie

- Štetec a valček: pripravené na použitie. Neriediť !
Na aplikáciu sa odporúča používať štetce a valčky špeciálne určené pre laky na vodnej báze.

Čistenie náradia

Ihneď po použití vlažnou vodou.

ZLOŽENIE

- Spojivo: modifikovaná akrylátová emulzia
- Pigmenty: oxid titaničitý a prírodné plniva
- Rozpúšťadlo: voda
- Obsah pevných látok: hmotnostne: 50 ± 2 %
objemovo: 38 ± 2 %
- Limitná hodnota VOC v EÚ: pre tento produkt (kat. A/d): 130 g/l VOC (2010).
Tento produkt obsahuje max.: 75 g/l VOC.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vzhľad povrchu náteru: mat (6 až 8 GU pri 60°)
- Stupeň lesku: 6 až 8 GU pri 60° podľa ISO 2813
- Odtiene: biela a 2 základné bázy (AW=001 a AC) pre miešanie rôznych farebných odtieňov.
- Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy: ± 25 až 32,5 µm
- Tónovanie: možno tónovať tónovacím strojom TRIMETAL/SIKKENS.
- Balenie: 1 l a 2,5 l
- Hustota pri 20°C: 1,30 ± 0,05
- Teoretická výdatnosť: ± 12 – 14 m²/l v závislosti od drsnosti a pórovitosti podkladu.
- Emisie do vnútorného ovzdušia: A+ (na stupnici od A+ (veľmi nízke emisie) do C (vysoké emisie))

SKLADOVANIE A TRVANLIVOSŤ

Skladujte chránené pred mrazom a uzatvorené v originálnom neotvorenom obale pri teplotách od 5 °C do 35 °C.

HYGIEN A BEZPEČNOSŤ

Pozrite si kartu bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na požiadanie. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte vzniku požiaru.

Dovoz a distribúcia na Slovensku:



BLISS a.s.
Južná trieda 66, 040 01 Košice
tel.: 0911 903 662
e-mail: bliss@bliss.sk
www.bliss.sk