



STELOXINE PROTECT UNIVERSAL

Univerzálny základný náter s saténovým povrchom
Jednovrstvový alebo viacvrstvový náterový systém
Pre interiér a exteriér

STELOXINE PROTECT UNIVERSAL je univerzálny základný náter a viacúčelový antikoróznny náter pre všetkých kovy (železné a neželezné) a môže pôsobiť ako základná, medzivrstva a konečná vrstva. To ponúka možnosť vybudovať dôkladný, antikoróznny systém s 1 produktom.

CHARAKTERISTIKA - POUŽITIE

- je univerzálny príľnavý základný náter na všetky povrchy s uzavretými pórmí alebo staré alkydové farby alebo 2-zložkové epoxidové alebo 2-zložkové polyuretánové alebo práškové laky,....
- je kvalitná polyvalentná povrchová úprava + one-pot systém pre podklady s uzavretými pórmí ako sú všetky kovy (železné a neželezné), tvrdé PVC, pozinkované, zinok, hliník, plasty, natierateľné plasty, glazované dlaždice, melamín, Trespa,....
- môže byť použitý ako základný náter, medzináter a vrchný náter, ktorý poskytuje dokonalú ochranu proti korózii až po konečnú úpravu.
- Môže byť pretieraný vodou riediteľnými alebo rozpúšťadlovými náterovými systémami.
- Jednoduchá aplikácia
- Odolné voči poveternostným vplyvom

NÁTEROVÉ SYSTÉMY

STELOXINE PROTECT UNIVERSAL možno aplikovať priamo na suché odhrdzavené, odprášené a odmastené povrchy. Predúprava závisí od podkladu.

Príprava podkladu

Nové alebo čisté podklady s uzavretými pórmí (železné a neželezné kovy, tvrdené PVC, melamín, pozink, zinok, hliník, Trespa atď.):

- Oprášte, odmastite a priamo naneste STELOXINE PROTECT UNIVERSAL

Staré a už natreté podklady:

- Staré, zle príľnavé nátery musia byť úplne odstránené všetkými bežnými prostriedkami.
- Prítomnosť hrdze: odstráňte všetku hrdzu na minimálne St 3 a čo najskôr ošetríte lokálne pomocou STELOXINE PROTECT UNIVERSAL
- Všetky zvyšky farby obrúste
- Dobre oprášte a odmastite
- Nenatreté podklady → Predošetrenie vrstvou STELOXINE PROTECT UNIVERSAL

Dokončovanie

- Naneste 2 alebo 3 vrstvy STELOXINE PROTECT UNIVERSAL, kým nedosiahnete hrúbku vrstvy 125 µm za sucha.
- Poznámka: ak je medzi nanosením dvoch vrstiev interval väčší ako 72 hodín, je potrebné previesť brúsenie medzi vrstvami (odleštiť).
- Žltnutie: alkydová farba nanášaná v interiéri v bielych a pastelových odtieňoch vplyvom tepla a nedostatku priameho denného svetla zožltne.
- Posledný alebo vrchný náter môže byť nahradený ekvivalentným produktom ako STELOXINE DECOR SATIN, STELOXINE DECOR BRILLANT, PERMALINE PU SATIN, PERMALINE DECOR SATIN, PERMALINE BRILLANT, STELFLOOR ERGESOL atď.

SPRACOVANIE VÝROBKU

- **Doba schnutia pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti**
 - Odolné voči prachu: po 3 hod.
 - Schnutie: 24 hod.
 - Pretierateľný: po 24 hod.
- **Podmienky aplikácie**
 - Teplota podkladu: min. 3°C nad rosným bodom.
 - Teplota okolia: min. 5 °C
 - Relatívna vlhkosť: max. 70 %
- **Aplikácia a riedenie**
 - Štetec a valček: pripravené na použitie
 - Čistenie náradia: minerálny terpentín alebo syntetické riedidlo

ZLOŽENIE

- **Pojivo** kombinácia špeciálnych alkydových živíc
- **Pigmenty** fosforečnan zinočnatý a pigmenty stabilné na svetle
- **Rozpúšťadlo** alifatické + aromatické uhľovodíky
- **Sušina** v hmotnosti: 71 ± 2 %; v objeme: 54 ± 3 %
- **Limitná hodnota VOC v EÚ** je pre tento produkt (katA/i): 500 g/l (2010)
tento výrobok obsahuje maximálne 399 g/l VOC.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- **Vzhľad** Saténový lesk (25 až 35 GU@60° podľa ISO 2813)
- **Farby** biela, čierna a všetky farby dostupné v základniach SW, SM a SC
- **Veľkosť balení** biela alebo 001: 1 l - 2,5 l - 10 l
čierna: 1 l - 2,5 l
bázy: 1 l - 2,5L
- **Tónovanie** pomocou tónovacieho systému TRIMETAL ACOTINT
- **Hustota pri 20 °C** 1,3 ± 0,05
- **Teoretická výdatnosť** 10 až 12 m²/l na jeden náter v závislosti od drsnosti a pórovitosti podkladu
- **Odporúčaná hrúbka náteru** suchá vrstva 42,5 až 57 µm = 83,3 až 100 µm mokrá vrstva

SKLADOVANIE – ŽIVOTNOSŤ

Skladujte prednostne chránené pred mrazom a zakryté v pôvodnom neotvorenom obale, pri teplotách medzi 5°C a 35°C. Minimálne 24 mesiacov za uvedených podmienok.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pozrite si kartu bezpečnostných údajov, zašleme vám ju na požiadanie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia produktu zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte vzniku požiaru.

Dovoz a distribúcia na Slovensku:



BLISS a.s., Južná tr. 66, 040 01 Košice

tel.: 0911 903 662, e-mail: bliss@bliss.sk, www.bliss.sk

02-2020 | TFT0180-2|2

Technické informácie založené na našich znalostiach a skúsenostiach sú uvedené len pre informáciu. V žiadnom prípade nemôžu predstavovať záruku z našej strany, ani preberať našu zodpovednosť za používanie našich produktov. Overtte si, prosím, s našimi službami, že táto príručka nebola nahradená novším vydaním.

Akzo Nobel Paints Belgium

Trimetal

PB 80

1800 Vilvoorde

<http://www.trimetal.be/fr>

